

POLIETILENO ALTA DENSIDAD GRADO 56035 (BIMODAL)

Identificación: **PETI-031**

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Índice de fluidez (190°C/2.16 kg)	g/10 min.	ASTM D-1238	0.20 – 0.40
Densidad	g/cm ³	ASTM D-1505	0.9540 – 0.9580
PROPIEDADES			*** VALOR TÍPICO
Resistencia a la Tensión (ruptura)*	MPa	ASTM-D-638	17.0
Resistencia a la Tensión (cedencia)*	MPa	ASTM D-638	27.0
Elongación al rompimiento (ruptura)*	%	ASTM-D-638	>500
Impacto por caída de dardo	g	ASTM D-1709	50
Impacto IZOD (**)	J/m	ASTM D-256	67
Módulo de Flexión (**)	MPa	ASTM D-790	743
Temperatura de deflexión bajo carga(HDT)	°C	ASTM-D-648	56.3
Módulo de Young (*)	MPa	ASTM D-638	980
Resistencia Ambiental (ESCR) (F50)	hrs	ASTM D-1693	> 200
Dureza Shore (*)	Tipo D	ASTM D-1706	62
Temperatura de Reblandecimiento (Vicat) (*)	°C	ASTM D-1525	131
Temperatura de Fusión	°C	ASTM D-3418	133

Este producto contiene aditivo antioxidante y lubricante.

Cumplimiento FDA y EEC: Este material cumple con los requerimientos de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América, Título 21.CFR177.1520 y con la Directiva Europea EC 10/2011 que permiten el uso y aplicación del producto en "Artículos y Componentes de Artículos que estén en contacto con alimentos".

(*) Pruebas realizadas en placas moldeadas de acuerdo al ASTM-D-1928 procedimiento C.

(**) Pruebas realizadas en probetas inyectadas. Temperatura de inyección 200°C

*** Los valores típicos reportados son obtenidos en laboratorio bajo los métodos de prueba descritos, son una guía y no constituyen una garantía implícita o explícita para la aplicación de este producto.

Aprueba:	Director General	Ing. Luis Rafael Montanaro Sánchez	_____
Propone:	Gerente Comercial	Ing. Carlos Ortiz Sandoval	_____
Propone:	Gerente de Operaciones	Ing. Higinio G. Hernández Durán	_____

Emisión: Junio del 2017

Revisión: 0

Los datos adjuntos han sido compilados cuidadosamente por Pemex Petroquímica; sin embargo, no hay garantía aplicable a su uso. El usuario asume todo el riesgo y responsabilidad sobre el manejo del mismo.