

MB DESLIZANTE ANTIBLOQUEANTE 13-252EC

FICHA TECNICA

Proporciona deslizamiento al facilitar el procesamiento de polímeros termoplásticos, reducir la fricción en aplicaciones de extrusión, facilitar la liberación del molde en procesos de moldeo por inyección, mejora la apertura de películas sopladas y proporciona a los artículos acabados con superficies lisas y brillantes.

Resina: COPOLIMERO

Estabilidad (°C): 260

Resistencia a la migración Buena

PROPIEDAD	UNIDAD	METODO	VALOR
DENSIDAD APARENTE	g/cc	SP-01CAL-INT	0.98
INDICE DE FLUIDEZ	g/10 min.	ASTM-D-1238	>7(190°C/2.16KG)
CENIZAS	%	ASH-02CAL-INT	40-45
HUMEDAD	%	M-03CAL-INT	<0.08
DISPERSIÓN	5-10	D-04CAL-INT	8

Se puede usar en extrusión de poliolefinas en moldeo por inyección de poliolefinas como un aditivo que reduce la fricción, como un modificador de superficie, como aditivo en moldeo por soplado, etc.

EMPAQUE: Disponible en sacos de 25 Kgs.

ALMACENAJE: Deberá almacenar en un lugar seco y fresco.

Los datos aquí proporcionados son producto de nuestra experiencia, se basan en datos reales obtenidos en laboratorio y muestra estadística de producción. Los niveles de aplicación recomendados son una guía para el producto aquí referido por lo que no representa garantía alguna, implícita o explícita respecto a los resultados finales que puedan ser obtenidos por el usuario, quien en todo caso deberá aprobar el uso en su planta y determinar los parámetros de aplicación de acuerdo a sus particulares requerimientos, experiencia y condiciones de proceso que están fuera de nuestro control.