**Hoja Técnica**

# TEBEPOL MB BCO 0260

**Concentrado de color Blanco base polietileno con buena estabilidad térmica y excelente dispersión.** */ Concentrate of color White base polyethylene with good thermal stability and excellent dispersion.*

Aplicación /Applications

**El material definido por esta especificación puede ser empleado para la fabricación de:**

**1.- Película** **2.- Extrusión de Perfiles** **3.- Moldeo por Inyección**

*The material defined by this specification may be used for the manufacture of:*

*1.- Blown Film* *2.-Extrusion of Profiles* *3.- Injection Molding*

**Propiedades Tipicas** / *Typical Properties*

| **Propiedad** / *Property* | **ASTM Test Method** | **Valores Típicos** / *Typical Values* **Valor** / *Value* | **Unidad** / *Unit* |
|---|---|---|---|
| **Generales** / *General* | | | |
| Porcentaje de TiO2 - Mineral / *Percentage of TiO2 - Mineral* | D 2584 | 60 ± 2 | % |
| Contenido de Humedad / *Moisture Content* | D 2288 | 0.2 Max. | % |
| Indice de Fluidez / *Melt Flow Index* | D 1238 | 2 ± 0.5 | gr/10 min. |

Preliminar

**Acondicionamiento y Condiciones de la prueba** / *Conditioning and Test conditions*

Todos los valores de los análisis están basados en el material acondicionado y con atmósfera controlada de 23 ± 2°C y 50 ± 5% de humedad Relativa

*All test values indicated herein are based on material conditioned in a controlled atmosphere of 23 ± 2°C and 50 ± 5% relative humidity.*